
















# CARATTERISTICHE TECNICHE

TILE PERFORMANCE DATA / NOTES TECHNIQUES / TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con  $E_v \leq 0,5\%$  / Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with  $E_v \leq 0,5\%$  / Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec  $E_v \leq 0,5\%$  / Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit  $E_v \leq 0,5\%$

	<b>CARATTERISTICA TECNICA</b> TILE PERFORMANCE DATA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	<b>METODO DI PROVA</b> TESTS METHOD METHODE D'ESSAI TESTMETHODE	<b>VALORE * MEDIO "CAESAR"</b> AVERAGE "CAESAR" VALUE * VALEUR * MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT *												
	<b>Dimensione</b> - Size Dimension - Abmessungen	ISO 10545-2	<b>Conforme</b> - In accordance Conforme - Erfüllt												
	<b>Assorbimento d'acqua*</b> - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme*	ISO 10545-3	<b>≤0,1%</b>												
	<b>Resistenza alla flessione*</b> - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit*	ISO 10545-4	Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura $\geq 3000$ N Not applicable to tiles with a breaking strenght $\geq 3000$ N N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture $\geq 3000$ N Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast $\geq 3000$ N												
	<b>Sforzo di rottura [S]***</b> - Breaking strength*** Charge de rupture*** - Bruchlast***	ISO 10545-4	<b>&gt; 10.000 N</b>												
	<b>Resistenza all'abrasione profonda*</b> - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß*	ISO 10545-6	<b>Conforme</b> - In accordance Conforme - Erfüllt												
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare*</b> - Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* - Koeffizient der linearen thermischen Dehnung*	ISO 10545-8	<b>≈ 7 (10<sup>-4</sup> °C<sup>-1</sup>)</b>												
	<b>Resistenza agli sbalzi termici*</b> - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit*	ISO 10545-9	<b>Resistente</b> - Resistant Résistante - Beständig												
	<b>Dilatazione all'umidità*</b> - Expansion in humidity* Dilatation à l'umidité* - Feuchtigkeitsausdehnung*	ISO 10545-10	<b>≤ 0,1 (mm/m)</b>												
	<b>Resistenza al gelo*</b> - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit*	ISO 10545-12	<b>Resistente</b> - Resistant Résistante - Beständig												
	<b>Resistenza all'attacco chimico ●</b> - Resistance to chemical attack ● Résistance à l'attaque chimique ● - Beständigkeit gegen Chemikalien ●	ISO 10545-13	<b>Resistente</b> - Resistant Résistante - Beständig												
	<b>Carico statico</b> - Static load Charge statique - Statische Last	EN 12825	<table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>60x60</b></td> <td><b>45x90</b></td> </tr> <tr> <td><b>Centro</b> - Centre - Au centre - Mitte</td> <td><b>KN&gt;7,0</b></td> <td><b>KN&gt;5,0</b></td> </tr> <tr> <td><b>Centro lato</b> - Side centre - Au centre latéralement - Mitte Seite</td> <td><b>KN&gt;5,0</b></td> <td><b>KN&gt;4,0</b></td> </tr> <tr> <td><b>Diagonale</b> - Diagonal En diagonale - Diagonal</td> <td><b>KN&gt;8,0</b></td> <td><b>KN&gt;7,0</b></td> </tr> </table>		<b>60x60</b>	<b>45x90</b>	<b>Centro</b> - Centre - Au centre - Mitte	<b>KN&gt;7,0</b>	<b>KN&gt;5,0</b>	<b>Centro lato</b> - Side centre - Au centre latéralement - Mitte Seite	<b>KN&gt;5,0</b>	<b>KN&gt;4,0</b>	<b>Diagonale</b> - Diagonal En diagonale - Diagonal	<b>KN&gt;8,0</b>	<b>KN&gt;7,0</b>
	<b>60x60</b>	<b>45x90</b>													
<b>Centro</b> - Centre - Au centre - Mitte	<b>KN&gt;7,0</b>	<b>KN&gt;5,0</b>													
<b>Centro lato</b> - Side centre - Au centre latéralement - Mitte Seite	<b>KN&gt;5,0</b>	<b>KN&gt;4,0</b>													
<b>Diagonale</b> - Diagonal En diagonale - Diagonal	<b>KN&gt;8,0</b>	<b>KN&gt;7,0</b>													
	<b>Classe di carico di rottura***</b> - Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** - Bruchlastklasse***	EN 1339	U11*** T11***												
	<b>Resistenza alle macchie*</b> - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit*	ISO 10545-14	<b>Pulibile</b> - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen												
	<b>Resistenza allo scivolamento**</b> - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft**	DIN 51130-51097 ▲ ANSI A326.3	<b>R11 C</b> Wet DCOF $\geq 0,55$												
	<b>Spessore nominale</b> - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke		<table border="1"> <tr> <td>60x60 45x90</td> <td><b>20 mm</b></td> </tr> </table>	60x60 45x90	<b>20 mm</b>										
60x60 45x90	<b>20 mm</b>														

\* **Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto** - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs moyennes des deux dernières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Obaerfläche.

\*\* **Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto** - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung.

\*\*\* **Dato riferito al formato 60x60 cm.** - Detail referred to the 60x60 cm size. - Donnée se rapportant au format 60x60 cm. - Auf die Formate 60x60 cm bezogen. - Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов.

● **Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina** - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze

▲ **Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda.** - Wet DCOF specific values available at the company. - Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles à l'usine. - Prüfwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfügung.

**Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per gres porcellanato.**

In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles.  
Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame.  
Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen.

**Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative**

Tones of samples are indicative - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives - Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten

**Ceramiche Caesar si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.**

Ceramiche Caesar reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.  
Ceramiche Caesar se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.  
Die Firma Ceramiche Caesar behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.