

# roxstones

CERAMICHE  
**CAESAR**  
 LA CULTURA DELLA MATERIA

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con Ev ≤0.5% UGL - Classi cation in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with Ev≤0.5% UGL  
 Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec Ev ≤0.5% UGL - Klassi zierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit Ev ≤0.5% UGL  
 Классификация в соответствии с EN 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт B1A, где Ev ≤0.5% UGL

CARATTERISTICA TECNICA TILE PERFORMANCE DATA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA NORME NORME NORMA	VALORE MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE VALEUR "MOYEN" "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT * СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "CAESAR" *	VALORE MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE MOYEN VALEUR "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CAESAR" *	A E X T R A Z O OPEN YOUR STYLE		
<b>Dimensione</b> - Size - Dimension Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует			
<b>Assorbimento d'acqua</b> - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	≤ 0,1%			
<b>Resistenza alla flessione*</b> Bending strength Résistance à la flexion* Biegezugfestigkeit* - Упругость*	ISO 10545-4	≥ 47 N/mm <sup>2</sup>	Non applicable a piastrelle con una forza di rottura > 3000 N Not applicable to tiles with a breaking strength > 3000 N N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture > 3000 N Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast > 3000 N Не применяется в отношении плиток с прочностью на разрыв > 3000 N			
<b>Slorzo di rottura (S)</b> - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast Разрушающее усилие	Spess. - Thickn. 20 mm	Sps ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	> 10.000 N			
<b>Resistenza all'abrasione profonda*</b> Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* Widerstand gegen Tiefverschleiß* Устойчивость к глубокому истиранию*	ISO 10545-6	≤ 145 mm <sup>3</sup>	≤ 145 mm <sup>3</sup>			
<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare*</b> - Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Кэффициент линейного температурасоразширения*	ISO 10545-8	≈ 7 (10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> )	≈ 7 (10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> )			
<b>Resistenza agli sbalzi termici*</b> Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* Temperaturwechsel Beständigkeit* Устойчивость к температурному перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий			
<b>Dilatazione all'umidità*</b> Expansion in humidity* Dilatation à l'umidité* Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)			
<b>Resistenza al gelo*</b> Frost resistance* Résistance au gel* Frostbeständigkeit* Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий			
<b>Resistenza all'attacco chimico *</b> Resistance to chemical attack * Résistance à l'attaque chimique * Beständigkeit gegen Chemikalien * Устойчивость к химическому воздействию *	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий			
<b>Carico statico</b> Static load Charge statique Statische Last Статическая нагрузка	EN 12825	-		60x60	60x120	
				<b>Centro</b> - Centre - Au centre Mitte - По центру	<b>КН6-7,0</b>	<b>КН6-5,0</b>
				<b>Centro lato</b> - Side centre - Au centre latéralement - Mitte Seite - По центру грани	<b>КН6-5,0</b>	<b>КН6-4,0</b>
				<b>Diagonale</b> - Diagonal - En diagonale Diagonal - По диагонали	<b>КН6-8,0</b>	<b>КН6-7,0</b>
<b>Classe di carico di rottura***</b> Breaking load class*** Classe de charge de rupture*** Bruchlastklasse*** - Класс стойкости к разрушающей нагрузке***	EN 1339	-	U11*** T11***			
<b>Resistenza alle macchie*</b> - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyyable - Leicht zu reinigen Чистыйся	Pulibile - Cleanable Nettoyyable - Leicht zu reinigen Чистыйся			
<b>Resistenza allo scivolamento**</b> Slip resistance** Résistance au glissement** Rutschhemmende Eigenschaft** Спротивление скольжению**	DIN 51130-5:1097	GRIP R11 (A+B+C)	R11 (A+B+C)			
<b>Spessore nominale</b> Nominal Thickness Épaisseur nominal Nominalstärke Номинальная толщина	▲ DCOF	Conforme - In accordance - Conforme Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance - Conforme Erfüllt - Соответствует	(30x30, 15x15) 8,5 mm	(60x60, 60x120) 20 mm	

\* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione - Average values referred to the last two years of production - Valeurs moyennes des deux dernières années de production  
 Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen - Средние значения относительно последних двух лет производства

\*\* Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.  
 As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.  
 Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erworbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung.

\*\*\* Dato riferito ai formati 60x60 cm. - Detail referred to the 60x60 cm sizes. - Donnée se rapportant au formats 60x60 cm. - Auf die Formate 60x60 cm bezogen. - Данные за размер 60x60 см

Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze - Для бытовых химических и добавок для бассейнов.

▲ Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Минимальное требуемое значение по ANSI A137.1 2012 >0,42.

January 2020