


















## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL INFORMATION - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE AUSKÜNFTE - NOTAS TÉCNICAS

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤0,5% UGL - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤0,5% UGL

Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E ≤0,5% UGL - Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E ≤0,5% UGL

Clasificación según EN 14411 ISO 13006 anexo G Grupo B1A con E≤0,5% UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA NORMS NORME NORM NORMAS	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411- G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411- G VALEURS PRESCRITES PAR LES NORMES EN 14411- G VORGESCHRIEBENE WERTE DER EN-NORM 14411- G VALORES PRESCRITOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G	VALORE MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE MOYEN VALEUR "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO "CAESAR"	VALORE MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE MOYEN VALEUR "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO "CAESAR"	VALORE MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE MOYEN VALEUR "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO "CAESAR"
	Dimensione - Size - Dimension Abmessungen	ISO 10545-2				
	Assorbimento % d'acqua* Water absorption %* Absorption d'eau %* Wasseraufnahme %* Absorción % de agua*	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme - In accordance - Erfüllt	Conforme - In accordance - Erfüllt	Conforme - In accordance - Erfüllt
	Resistenza alla flessione* Bending strength* Resistance à la flexion* Biegezugfestigkeit* Resistencia a la flexión*	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme - In accordance - Erfüllt	Conforme - In accordance - Erfüllt	Conforme - In accordance - Erfüllt
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strenght Charge de rupture - Bruchlast Esfuerzo de ruptura	ISO 10545-4	Sps < 7,5 mm S ≥ 700 N	Conforme - In accordance - Erfüllt	Conforme - In accordance - Erfüllt	Conforme - In accordance - Erfüllt
	Resistenza all'urto - Impact resistance Résistance au choc - Schlagfestigkeit Resistencia a los golpes	ISO 10545-5	Metodo di prova disponibile - Tests method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	Conforme - In accordance - Erfüllt	Conforme - In accordance - Erfüllt	Conforme - In accordance - Erfüllt
	Resistenza all'abrasione profonda* Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* Widerstand gegen Tiefenverschleiß* Resistencia a la abrasión profunda*	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 140 mm <sup>3</sup>	≤ 140 mm <sup>3</sup>	≤ 140 mm <sup>3</sup>
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal linear expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Come indicato dal produttore As per manufacturer indications Comme indiqué par le producteur Wie vom hersteller angegeben Como indica el productor	= 6,5 (10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> )	= 6,5 (10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> )	= 6,5 (10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> )
	Resistenza agli sbalzi termici Termal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile - Tests method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Dilatazione all'umidità Expansion in humidity Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsausdehnung Dilatación con la humedad	ISO 10545-10		≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Richiesta Required Demandée Vorgeschrieben Pedida	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Resistenza all'attacco chimico* Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* Beständigkeit gegen Chemikalien* Resistencia al ataque químico*	ISO 10545-13	UB minimo UB minimum	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig	Resistente Resistant Résistante Beständig
	Resistenza alle macchie Resistance to stains Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile - Tests method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Fácil de limpiar	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Fácil de limpiar	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Fácil de limpiar
	Resistenza allo scivolamento** Slip resistance** Resistance au glissement** Rutschhemmende Eigenschaft** Resistencia al resbalamiento**	DIN 51130 - 51097  ASTM C1028		R9 ≥ 0,60 ≥ 0,70	R9 ≥ 0,60 ≥ 0,70	R9A ≥ 0,60
	Spessore nominale - Nominal thickness Epaisseur nominale - Nominalstärke Espesor nominal			(60x120, 30x120, 99,5x99,5, 60x60) 4,8 mm	(60x120, 30x120, 60x60) 4,8 mm	(20x120) 4,8 mm

\* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione - Average values referred to the last two years of production - Valeurs moyennes des deux dernières années de production - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen  
Valores medios referidos a los últimos dos años de producción

\*\* Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. - Valores correspondientes al acabado natural del producto y a pruebas efectuadas por laboratorios externos acreditados, disponibles en la empresa; estamos disponibles para verificar el lote en cuestión en el momento de la compra.

Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques de usage domestique et additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. - Para productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscina.