

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE AUSKÜNFTE - NOTAS TÉCNICAS

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤0,5% UGL - Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤0,5% UGL
 Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E ≤0,5% UGL - Klassifizierung gemäß ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E ≤0,5% UGL
 Clasificación según EN 14411 ISO 13006 anexo G Grupo B1A con E ≤0,5% UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA NORMS NORME NORM NORMAS	VALORE* MEDIO "CAESAR" - AVERAGE "CAESAR" VALUE* - MOYEN VALEUR* "CAESAR" - "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT* - VALOR* MEDIO "CAESAR"				
			Spessorato - Extra thick - Epais Überstärke - Esponsorado 12-14 mm.	Strutturato - Textured Structuré - Strukturert Estructurado	Stop - Go Turn - Cross	Antidrucciolo P - Skid resistant P Antiderapant P - Trittsicher P Antideslizante P	Antidrucciolo F - Skid resistant F Antiderapant F - Trittsicher F Antideslizante F
	Dimensione - Size - Dimension Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme In accordance Erfüllt	Conforme In accordance Erfüllt	Conforme In accordance Erfüllt	Conforme In accordance Erfüllt	Conforme In accordance Erfüllt
	Assorbimento % d'acqua Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme % Absorción % de agua	ISO 10545-3	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	*	≥50 N/mm ²	≥50 N/mm ²	≥50 N/mm ²	≥50 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep scratch resistance Resistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tieferverschleiß Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤140 mm ³	≤140 mm ³	≤140 mm ³	≤140 mm ³	≤140 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal linear expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	= 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	= 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	= 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	= 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	= 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545-9	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig
	Dilatazione all'umidità Expansion in humidity Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsausdehnung Dilatación con la humedad	ISO 10545-10	≤0,1 (mm/m)	≤0,1 (mm/m)	≤0,1 (mm/m)	≤0,1 (mm/m)	≤0,1 (mm/m)
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig
	Resistenza all'attacco chimico ** Resistance to chemical attack ** Resistance à l'attaque chimique ** Beständigkeit gegen Chemikalien ** Resistencia al ataque químico **	ISO 10545-13	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig	Resistente Resistant Resistente Beständig
	Resistenza alle macchie Resistance to stains Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Fácil de limpiar	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Fácil de limpiar	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Fácil de limpiar	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Fácil de limpiar	Pulibile Cleanable Nettoyable Leicht zu reinigen Fácil de limpiar
	Carico di rottura Breaking load Charge de rupture Bruchlast Carga de ruptura	Spess. Thickn.	12 mm > 4000 N 14 mm > 6000 N				
	Resistenza allo scivolamento** Slip resistance** Resistance au glissement** Rutschhemmende Eigenschaft** Resistencia al resbalamiento**	DIN 51130 - 51097 ASTM C1028	R 9A ≥0,60 ≥0,70	R12 A+B ≥0,60 ≥0,70	Go: R10B Turn: R11C Stop: R10C Cross: R11C Non applicable - Not applicable Non Applicable Nicht anwendbar - No applicable Non applicable - Not applicable Non Applicable Nicht anwendbar - No applicable	R12 V4 A+B+C ≥0,80 ≥0,80	R11A+B+C ≥0,70 ≥0,80
	Spessore - Thickness Epaisseur - Stärke Espesor		12 mm (30x30,20x20) 14 mm (30x30,20x20)	8,6 mm (30x30)	9 mm (30x30)	8,6 mm (20x20)	8,6 mm (20x20)

* Il materiale spessorato ha per sua caratteristica una forza di rottura talmente elevata, che il suo modulo di rottura diviene obsoleto. - Extra thick material has an extremely high breaking load, therefore its breaking modulus becomes negligible. - La force de rupture du matériel épais est si élevée que son module de rupture devient obsolète - Das verdichtete Material hat eine derart hohe Bruchfestigkeit, dass das Bruchmodul überflüssig wird. - El material espesorado tiene como característica una fuerza de rotura tan elevada que su módulo de rotura resulta obsoleto.

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione - Average values referred to the last two years of production - Valeurs moyennes des deux dernières années de production - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei - Produktionsjahre beziehen - Valores medios referidos a los últimos dos años de producción

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. - Valores correspondientes al acabado natural del producto y a pruebas efectuadas por laboratorios externos acreditados, disponibles en la empresa; estamos disponibles para verificar el lote en cuestión en el momento de la compra.

** Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. Para productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscina.