

















Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con  $E_V \leq 0,5\%$  - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with  $E_V \leq 0,5\%$   
 Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec  $E_V \leq 0,5\%$  - Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit  $E_V \leq 0,5\%$   
 Классификация в соответствии с EN ISO 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт B1A, где  $E_V \leq 0,5\%$

	CARATTERISTICA TECNICA - TILE PERFORMANCE DATA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA - NORMS NORME - NORM НОРМА	VALORE * MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE * - VALEUR * MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT * СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "CAESAR" *	A E X T R A 2 O OPEN YOUR STYLE	VALORE * MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE
	<b>Dimensione</b> - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	<b>Assorbimento d'acqua</b> * - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$	
	<b>Water absorption</b> *	ASTM C373-88 (2006)	In accordance	In accordance	
	<b>Resistenza alla flessione</b> * - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* - Изгибность*	ISO 10545-4	$\geq 47$ N/mm <sup>2</sup>	Not applicable a piastrelle con una forza di rottura Not applicable to tiles with a breaking strength N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast Не применяется в отношении плиток с прочностью на разрыв	$\geq 3000$ N $\geq 3000$ N $\geq 3000$ N $\geq 3000$ N
	<b>Sforzo di rottura (S)</b> - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast - Estuerzo de ruptura	ISO 10545-4	Sps $\geq 7,5$ mm S $\geq 1300$ N	> 10.000 N	
	<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> * - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* Устойчивость к глубокому истиранию*	ISO 10545-6	$\leq 145$ mm <sup>3</sup>	$\leq 145$ mm <sup>3</sup>	
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> * - Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire - Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* - Коэффициент линейного температурного расширения*	ISO 10545-8	$= 7 (10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	$= 7 (10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> * - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* Устойчивость к температурным перепадам*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	<b>Dilatazione all'umidità</b> * - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	$\leq 0,1$ (mm/m)	$\leq 0,1$ (mm/m)	
	<b>Resistenza al gelo</b> * - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* - Морозостойкость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> * - Resistance to chemical attack* Résistance à l'attaque chimique* - Beständigkeit gegen Chemikalien* Устойчивость к химическому воздействию*	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	<b>Carico statico</b> - Static load Charge statique - Statische Last Carga estática	EN 12825	-	60x60 Centro - Centre - Au centre - Mitte - По центру 60x60 Centro lato - Side centre - Au centre latéralement Mitte Seite - По центру грани 60x60 Diagonale - Diagonal - En diagonale Diagonal - По диагонали 60x60	60x120 60x60 60x60 60x60
	<b>Classe di carico di rottura</b> ** Breaking load class** - Classe de charge de rupture** Bruchlastklasse** - Clase de carga de rotura**	EN 1339	-	U11** T11**	
	<b>Resistenza alle macchie</b> * - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen Чистится	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen Чистится	
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> ** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	DIN 51130-5:1097	Naturale - Matt Naturel - Natur Матовая R9	Strutturato - Textured Structuré - Strukturiert Структурированный R11 A+B	R11 A+B+C
	<b>Spessore nominale</b> - Nominal Thickness Épaisseur nominale - Nominalstärke Номинальная толщина	▲ DOOF	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	9 mm 20 mm

\* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto. Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product. Valeurs moyennes des deux dernières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit. Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Oberfläche. Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

\*\* Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft; im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. Значения, касающиеся натуральной характеристики изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются в компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую планируется приобрести.

\*\*\* Dato riferito al formato 60x60 cm. - Detail referred to the 60x60 cm size. - Donnée se rapportant au format 60x60 cm. - Auf die Formate 60x60 cm bezogen. Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов. Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze

▲ Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Минимальное требуемое значение по ANSI A137.1 2012 >0,42

◆ Valore richiesto ANSI A137.1 - 2012 WAS 0,5% - Value Required ANSI A137.1 - 2012 WAS 0,5% - Valeur Demandée ANSI A137.1 - 2012 WAS 0,5% - Erforderlicher Wert ANSI A137.1 - 2012 WAS 0,5% - требуемое значение ANSI A137.1 2012 WAS 0,5%