

Caratteristiche tecniche

· Tile Performance Data · Caracteristique Technique · Technische Daten · Техническая Характеристика

FINITURA SUPERIORE - TOP SURFACE FINISH - FINITIOIN SUPÉRIEURE - OBERBELAG - ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Valore Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value - Valeur Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert - Среднее Значение "Caesar"
Materiale - Material Matériau - Material - Материал	Grès porcellanato - Porcelainstoneware Grès cérame - Feinsteinzeug - Керамогранит
Spessore nominale - Nominal Thickness Epaisseur nominal - Nominalstärke - Номинальная толщина	8 - 9 mm
Densità - Density Densité - Dichte - Плотность	2200 kg/m³
Variazione dimensionale (dopo 24 h di immersione in acqua) - Dimensional tolerances (after 24 hours immersed in water) Dilatation (après 24h d'immersion dans l'eau) - Grossenabweichung (nach 24 h eintauchen in wasser) Изменение размеров (через 24 часа после погружения в воду)	0%

FINITURA INFERIORE- LOWER SURFACE FINISIH - FINITION INFÉRIEURE - UNTERBELAG - НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Valore Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value - Valeur Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert - Среднее Значение "Caesar"
Materiale - Material Matériau - Material - Материал	Sughero - Cork Liège - Kork - Пробка
Spessore nominale - Nominal Thickness Epaisseur nominal - Nominalstärke - Номинальная толщина	2 mm
Densità - Density Densité - Dichte - Плотность	190 kg/m³
Resistenza alla compressione - Compressive strength Résistance à la compression - Stauchhärte - Прочность при сжатии	< 35%
Recupero alla compressione - Compressive strength recovery Récupération après compression - Druckfestigkeitsvermögen - Восстановление при сжатии	75%
Tensione di rottura - Breakage load Tension de rupture - Bruchlast - Разрушающее напряжение	> 400 kPa
Contenuto di umidità - Moisture level Contenu d'humidité - Feuchtigkeitsgehalt - Содержание влаги	> 8%
Resistenza all'acqua bollente - Resistance to boiling water Résistance àl'e' au bouillante - Widerstand bei Kochendem Wasser - Стойкость в кипящей воде	Non si degrada - Non-degradable Ne se dégrade pas - Nichtabbaubar - Не распадается
Conducibilità termica - Thermal conduction Conductibilité thermique - Wärmeleitfähigkeit - Теплопроводность	0,06 W (m.K)
Riduzione acustica all'impatto - Acoustic reduction Reduction acoustique à l'impact - Schallschutz - Изоляция ударного шума	18 dB
Resistenza termica - Thermal resistance Résistance thermique - Wärmewiderstand - Тепловое сопротивление	0,033 m²K/w

CARATTERISTICHE TECNICHE DELA LASTRA AEXACTA (GRES PORCELLANATO + SUGHERO) - TECHNICAL FEATURES OF THE AEXACTA SLAB (PORCELAIN STONEWARE + CORK) - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA DALLE AEXACTA (GRÈS CÉRAME + LIÈGE) - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER AEXACTA PLATTE (FEINSTEINZEUG + KORK) - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ (КЕРАМОГРАНИТ + ПРОБКА)

Caratteristica Tecnica Tile Performance Data Caracteristique Technique Technische Daten Техническая Характеристика	Metodo di prova Tests method Methode d'essai Testmethode Метод испытания	Valore Medio "Caesar" - Average "Caesar" Value - Valeur Moyen "Caesar" "Caesar" Durchschnittswert - Среднее Значение "Caesar"
Reazione al fuoco - Reaction to fire Réaction au feu - Brandverhalten - Пожаробезопасность	UNI EN 13501-1: 2009	B _{FL} - S1
Classificazione VOC - VOC classification Classification VOC - VOC Klassifizierung* - Классификация по выделению ЛОС	DEVL1104875A	A+